



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

G61 LUX

TANIM: Sentetik alkid reçine esaslı dekoratif son kat parlak boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Yüksek ve kalıcı parlaklıkta, iyi yayılan, mükemmel yapışan, ahşap ve mineral yüzeylerde kullanılan koruyucu ve dekoratif son kat boyadır.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, tarım araçlarında, her türlü metal, ahşap ve mineral yüzeylerde, uygun astarlarla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Casati Lux'ün uygulanacağı metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra 1 kat Antipas ile, yeni ahşap yüzeyler ise 1 kat ahşap koruyucu ile doyurulduktan sonra 1 kat Sentetik Astar ile astarlanmalıdır. Mineral yüzeyler ise macunlama işlemi sonrasında 1 kat Sentetik Astar ile astarlanmalıdır.

Uygulama:

- Kullanım öncesinde 9 veya 5 kısım boya, 1 kısım sentetik tiner ile inceltir. (~%10-15).
- Alt yüzey işlemleri ve uygun astarlama yapılmış, temiz, tozsuz, yağsız ve kuru yüzeylere 2 kat halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 8 saat beklenmesi tavsiye edilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği sentetik tiner ile yapılabilir.

KURUMA SÜRESİ(25°C): İkinci kat uygulama yaklaşık 8 saat, sert kuruma yaklaşık 24 saattir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-17 m², 1 kg ile 9,5-13,5 m² alan boyanır.



TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.


Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Pratik
Sarfiyat



%10-15
Tiner ile
inceltiniz



Karıştırınız



Emici Sistemli
tabanca ile
uygulayınız




Kapağı
sıkıca
kapatınız



Fırça/Rulo ile
uygulayınız



Yüzeyi
temizleyiniz



5 – 35 °C
Uygulayınız



Güneşten
koruyunuz



Teknik
Bültene
bakınız



2.kat:8 saat
son kuruma:24 saat

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**	3,75***	7,5****	15*****

* 0,75 L ile 4,5 - 6,4 m² alan boyanabilir.

** 2,5 L ile 15,0 - 21,2 m² alan boyanabilir.

*** 3,75 L ile 22,5 - 31,9 m² alan boyanabilir.

**** 7,5 L ile 45 - 63,8 m² alan boyanabilir.

***** 15 L ile 90 -127,5 m² alan boyanabilir.

VİNYET

KURŞUNSUZ

TS 39'a uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.