



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.  
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi  
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ  
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47  
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

## **G67 ALLEGRO SENTETİK ENAMEL**

**TANIM:** Alkid bağlayıcı esaslı, parlak son kat boyadır.

**ÖZELLİKLERİ:** Yüksek kalıcı parlaklıkta, iyi yayılan, mükemmel yapışan, koruyucu dekoratif son kat boyadır.

**UYGULAMA ALANI:** Metal, radyatör, ahşap, tahta zemin ve mineral yüzeylerde kullanılır.

### **UYGULAMA ŞEKLİ:**

#### **Yüzey Hazırlama:**

- Sentetik Enamel Boya'nın uygulanacağı metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra 1 kat Antipas ile, yeni ahşap yüzeyler ise 1 kat ahşap koruyucu ile doyurulduktan sonra 1 kat Sentetik Astar ile astarlanmalıdır. Mineral yüzeyler ise macunlama işlemi sonrasında 1 kat Sentetik Astar ile astarlanmalıdır.

#### **Boyama:**

- En fazla %10 sentetik tiner ile inceltilebilir.
- Alt yüzey işlemleri ve uygun astarlama yapılmış, temiz, tozsuz, yağsız ve kuru yüzeylere 2 kat halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 8 saat beklenmesi tavsiye edilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği sentetik tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ(25°C):** İkinci kat uygulama yaklaşık 8 saat, sert kuruma yaklaşık 24 saattir.

**BOYANABİLEN ALAN:** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile yaklaşık 12,5-14 m<sup>2</sup> , 1 kg ile 10,0-11,5 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.



### **TEHLİKE**

*Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.*

Alevlenir sıvı ve buhar.  
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.  
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.  
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.


Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Pratik  
Sarfiyat



%10  
Tiner ile  
inceltiniz



Karıştırınız



Emici Sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız




Kapağı  
sıkıca  
kapatınız



Fırça/Rulo ile  
uygulayınız




Yüzeyi  
temizleyiniz



5 – 35 °C  
Uygulayınız



Güneşten  
koruyunuz



Teknik  
Bültene  
bakınız



2.kat:8 saat  
son kuruma:24 saat

| Üretilen Ambalajlar (kg) |     |        |        |    |          |
|--------------------------|-----|--------|--------|----|----------|
| 1/4                      | 1/2 | 1/1    | GL     | BD | BD       |
| 0,2*                     |     | 0,85** | 2,5*** |    | 17,5**** |

\* 0,2 kg (0,15 L) ile 1,0-1,2 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\* 0,85 kg (0,65 L) ile 4,2-4,9 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\*\* 2,5 kg (1,9 L) ile 12,5-14,4 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\*\*\* 17,5 kg (13,5 L) ile 87,5-100,6 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

## **VİNYET**

**KURŞUNSUZ**

**TS 39'a uygundur.**

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.