



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

G62 METALPAS

TANIM : Pas önleyici koruyucu astar boya ile dekoratif sonkat parlak boyanın özellikleri birleştirilerek sunulan, sentetik reçine esaslı özel boyadır.

ÖZELLİKLERİ : Özellikle metal yüzeyler için tavsiye edilir. Ahşap yüzeylerde de kullanılabilir. Kapatıcıdır, iyi yapışır. Uygulandığı yüzeyi pas oluşumundan koruyarak astar görevini de üstlenir. Parlak görünümü ve cazip renkleriyle dekoratif sonkat boya özelliğindedir.

UYGULAMA ALANI : Balkon korkuluğu, bahçe mobilyası, ferforje, demir parmaklık gibi tüm metal yüzeyler üzerine doğrudan uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Yüzey Hazırlama:

- Yeni metal yüzeyler, her türlü pas, kir ve yağdan temizlenmelidir.
- Paslı metal yüzeylerdeki gevşemiş, kabarmış boya ve pas tabakaları temizlenmeli, yüzey tiner ile silinmelidir.
- Ahşap yüzeylerde, bir kat Sentetik Astar uygulanır veya Metalpas, astarsız doğrudan uygulanabilir.
- Metal yüzeylerde, Metalpas, astar olarak kullanılabilir; daha iyi koruma için ise bir kat Antipas uygulanabilir.

Boyama:

- Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile 2 kat uygulanır.
- Fırça ve rulo uygulamada inceltmeye gerek yoktur. Gerektiğinde Sentetik Tiner ile %5 inceltilebilir.
- Yaklaşık 8 saat sonra ikinci kat uygulanabilir. 24 saat sonra sert kurummasını tamamlar.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Sentetik Tiner ile yapılabilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C) : İkinci kat uygulama 8 saat, sert kuruma yaklaşık 24 saattir.

BOYANABİLEN ALAN : Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile yaklaşık 11-14 m² , 1 kg ile 9,5-12,0 m² alan boyanabilir.



TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		15***

* 0,75 L ile 4,1 – 5,2 m² alan boyanabilir.

** 2,5 L ile 13,8 – 17,5 m² alan boyanabilir.

*** 15 L ile 82,5 – 105,0 m² alan boyanabilir.

VİNYET

KURŞUNSUZ

TS 39'a uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.