



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

G15 SİLİKONLU İPEK MAT

TANIM: Silikonlu, akrilik emülsiyon esaslı, ipek mat dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Silinebilen, yüksek kapaticılıkta ve dayanıklılıktadır.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- **Alçı macunlu, düzgün, yeni yüzeylerde;** 1 kat Alçı Astarı (G52-) veya Dönüşüm Astarı (G51-) uygulanır.
- **Eski boyalı yüzeylerin yenilenmesinde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Plastik Macun (G09-) veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye 1 kat Dönüşüm Astarı uygulanır.

Boyama:

- Temiz, tozsuz, kuru astarlama işlemi yapılmış hazır yüzeye genellikle astardan 1 gün sonra 2 veya 3 kat halinde uygulanır. Kireçli yüzeylerde iyi bir astarlama yapılmadan kullanılmamalıdır.
- Su ile %10-15 oranında inceltilerek, fırça veya rulo ile uygulanır.
- 2.kat uygulama için yaklaşık 6 saat beklenmesi önerilir. Son kurumasını 24 saatte tamamlar.

BOYANABİLEN ALAN: Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 L ile 12-16 m² , 1 kg ile 9-12 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Pratik Sarfiyat, %10-15 su ile inceltiniz, Karıştırınız, Emici sistemli tabanca, Fırça/rulo ile uygulayınız, Yüzeyi temizleyiniz, 5° -35°C uygulayınız, Donmaktan koruyunuz, Güneşten koruyunuz, Teknik bültene bakınız, 2. kat uygulama: 6 saat Son kuruma: 24 saat

TS EN 13300

Parlaklık : Yarı Mat
En büyük tane büyüklüğü : İnce
Yaş ovma direnci : Sınıf 1
Örtme gücü : Sınıf 2 (7 m²/L sarfiyatta)

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
			2.5*	7.5**	15***

* 2,5 L ile 15 – 20 m² yüzey boyanır.

** 7,5 L ile 45 – 60 m² yüzey boyanır.

*** 15 L ile 90 – 120 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU BAZLI

TS 5808'e uygundur.

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO EN 50001:2011

standartlarına uygun olduđu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.