



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.  
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi  
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ  
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47  
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

## G16 LUX PLASTİK

**TANIM:** Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif ve koruyucu son kat iç cephe boyasıdır.

**ÖZELLİKLERİ:** Mükemmel tutunan, yüksek kapaticılıkta, iyi yayılan, nefes alan, dayanıklı mat boyadır.

**UYGULAMA ALANI:** Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- **Alçı macunlu, düzgün, yeni yüzeylerde;** 1 kat Alçı Astarı (G52-) uygulanır.
- **Eski boyalı yüzeylerin yenilenmesinde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Plastik Macun (G09-) veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye 1 kat Alçı Astarı uygulanır.
- **Yeni sıvalı yüzeylerde;** 1 kat Konsantre Astar (G58-) uygulanır.
- **Kireçli/kusan yüzeylerde;** uygun yıkama ve silme işlemi sonrasında 1 kat Alçı Astarı uygulanır.


#### Boyama:

- Temiz, tozsuz, kuru astarlama işlemi yapılmış hazır yüzeye genellikle astardan 1 gün sonra 2 veya 3 kat halinde uygulanır. Kireçli ve alçı macunlu yüzeylerde önerilen astarlarla iyi bir astarlama yapılması önemlidir.
- Su ile %10-15 oranında inceltilecek fırça veya rulo ile uygulanır.
- 2.kat uygulama için yaklaşık 6 saat beklenmesi önerilir. Son kurumasını 24 saatte tamamlar.

**BOYANABİLEN ALAN:** Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 L ile 12-16 m<sup>2</sup> , 1 kg ile 7-9,5 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Pratik Sarfiyat



%10-15 su ile inceltiniz



Karıştırınız




Emici sistemli tabanca



Fırça/rulo ile uygulayınız



Yüzeyi temizleyiniz



5° -35°C uygulayınız



Donmaktan koruyunuz



Güneşten koruyunuz



Teknik bültene bakınız



2. kat uygulama:6 saat  
Son kuruma: 24 saat

### TS EN 13300

Parlaklık : Mat  
En büyük tane büyüklüğü : İnce  
Yaş ovma direnci : Sınıf 3  
Örtme gücü : Sınıf 2 (7 m<sup>2</sup>/L sarfiyatta)

Üretilen Ambalajlar (kg)					
1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
			3,5*	10**	20***

- \* 3,5 kg (2,1 L) ile 12,2 - 16,6 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.
- \*\* 10 kg (5,95 L) ile 35 - 47,5 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.
- \*\*\* 20 kg (11,9 L) ile 70 - 95 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

## **VİNYET**

SU BAZLI

TS 5808'e uygundur.

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001:2008  
TS EN ISO 14001:2004  
TS18001:2008  
TS ISO 10002:2006  
TS ISO EN 50001:2011

standartlarına uygun olduđu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.