



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

G25 OVERLINE MAT PLASTİK BAZ

TANIM: Silikon katkılı, akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif ve koruyucu son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Mükemmel tutunan yüksek kapaticılıkta, iyi yayılan, nefes alan mat son kat boyadır.

UYGULAMA ALANI: Beton, sıva, macun, alçı vb. mineral yapı elemanlarının iç yüzeylerinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- **Alçı macunlu, düzgün, yeni yüzeylerde;** 1 kat Overline Alçı Astarı(G52-) uygulanır.
- **Eski, boyalı yüzeylerin yenilenmesinde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Overline Plastik Macun(G09-) veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra 1 kat Overline Dönüşüm Astarı(G51-) uygulanır.
- **Yeni sıvalı yüzeylerde;** 1 kat Overline Dönüşüm Astarı(G51-) uygulanır.
- **Kireçli/Kusan yüzeylerde;** uygun yıkama ve silme işlemi sonrasında sonra 1 kat Overline Dönüşüm Astarı(G51-) uygulanır.

Boyama:

- Temiz, tozsuz, kuru astarlama işlemi yapılmış hazır yüzeye genellikle astardan bir gün sonra 2 kat halinde uygulanır. "Kireçli ve alçı macunlu yüzeylerde önerilen astarlarla iyi bir astarlama yapılması önemlidir"
- 9 vey 5 kısım boya 1 kısım su ile inceltilerek (~%10-15) fırça veya rulo ile uygulanır.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m², 1 kg ile 8-11 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on[EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on[EC no. 220-239-6](3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



TS EN 13300

Parlaklık : Mat
En büyük tane büyüklüğü : İnce
Yaş ovma direnci : Sınıf 2
Örtme gücü : Sınıf 2(7 m²/L sarfiyatta)

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
			2.5*	7.5 **	15***

* 2,5 L ile 15 – 20 m² yüzey boyanır.

** 7,5 L ile 45 – 60 m² yüzey boyanır.

*** 15 L ile 90 – 120 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU

Nefes alır

Mat

Örtücüdür

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS EN ISO 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.