



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

G55 BRÜT BETON ASTARI

TANIM: Modifiye akrilik esaslı dış mineral yüzey astarıdır.

ÖZELLİKLERİ: Sonkat boya ve sıva için doygun bir alt yüzey oluşturarak yapışma zorluğu yaşanan yüzeylerde sonkatın yapışmasını kuvvetlendiren mavi tonlu astardır.

UYGULAMA ALANI: Brüt beton duvar, kolon ve tavanlarda alçı ve çimento esaslı sıva uygulamasından önce uygulanır. Su bazlı sonkat dış cephe sıva ve boya öncesinde kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulamadan önce aderansı zayıflatacak her türlü toz, yağ, gres, pas ve parafin parçacıkları yüzeyden uzaklaştırılmalı ve gerekli tamiratlar yapılmalıdır.(macunlama vb.)


Astarlama:

İstenilen kıvama göre %30-50 arası su ile inceltilerek 3-5 dakika karıştırılarak homojen ve topaksız bir karışım elde edildikten sonra dış cephe rulosu ile önceden hazırlanmış yüzeye tek kat uygulanır. Uygulama sırasında ürün belirli aralıklarla karıştırılmazdır.

ASTARLANABİLEN ALAN: Yüzeyin emiciliğine vb. bağlı olarak tek katta 1 L ile 6-11 m², 1 kg ile 4-7 m² alan astarlanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Pratik Sarfiyat



%30-50 su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistemli tabanca



Fırça/rulo ile uygulayınız



Yüzeyi temizleyiniz



5° -35°C uygulayınız



Donmaktan koruyunuz



Güneşten koruyunuz



Teknik bültene bakınız



Son kuruma:24 saat

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
			3*		12**

* 3 kg(1,9 L) ile 12 – 21 m² yüzey astarlanır.

** 12 kg(7,5 L) ile 48 – 84 m² yüzey astarlanır.

VİNYET

SU

Pigmentli ve Örtücüdür

Sonkat Boyanın Yapışmasını Kuvvetlendirir

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS EN ISO 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.