



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.  
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi  
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ  
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47  
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

## **G65 SENTETİK ASTAR**

**TANIM:** İçte ve dışta; metal, ahşap ve duvar yüzeylerde, son kat sentetik boyalara sağlam ve düzgün bir zemin oluşturmak üzere astar ve arakat olarak kullanılabilen, sentetik alkid reçineli astar boyadır.

**ÖZELLİKLERİ:** Yüksek dolgulu ve yüksek kapaticılıkta, iyi yayılan, mükemmel yapışan, kolay uygulanan astardır.

**UYGULAMA ALANI :** İç ve dış yüzeylerde sentetik son kat boyaların altına astar olarak kullanılır.

### **UYGULAMA ŞEKLİ :**

#### **Yüzey Hazırlama:**

- Eski boyalı yüzeylerdeki kabarıklık boya tabakaları temizlenmeli ve gerekli tamiratlar yapılmalı (macunlama, antipas vb.), uygulama yüzeyi toz,kir, pas ve yağdan arındırılmalıdır.

#### **Boyama:**

- Fırça ve rulo uygulamasında 9 veya 5 kısım boya, 1 kısım sentetik tiner ile inceltilir. (~%10-15)
- Yüzey hazırlığı yapılmış yerlere genelde tek kat halinde uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği sentetik tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ (25°C) :** İkinci kat uygulama 8 saat, sert kuruma yaklaşık 24 saattir.

**BOYANABİLEN ALAN:** Tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 9-12,5 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 7-10 m<sup>2</sup> alan boyanır.



### **TEHLİKE**

*Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.*

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.


Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Pratik  
Sarfiyat



%10-15  
Tiner ile  
inceltiniz



Karıştırınız



Emici Sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız




Kapağı  
sıkıca  
kapatınız



Fırça/Rulo ile  
uygulayınız




Yüzeyi  
temizleyiniz



5 – 35 °C  
Uygulayınız



Güneşten  
koruyunuz



Teknik  
Bültene  
bakınız



2.kat:8 saat  
son kuruma:24 saat

#### Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD (kg)	BD (kg)
		0,75*	2,5**	10***	20****

\* 0,75 L ile 6,8-9,4 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\* 2,5 L ile 22,5-31,2 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\*\* 10 kg (6 L) ile 70-100 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\*\*\* 20 kg (12 L) 140-200 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

#### **VİNYET**

KURŞUNSUZ

**TS 11651'e uygundur.**

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.