



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.  
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi  
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ  
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47  
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

## G66 ANTİPAS

**TANIM :** Metal yüzeylerin pasa karşı korunmasını sağlayan sentetik reçine esaslı astardır.

**ÖZELLİKLERİ :** Her türlü metal yüzeye iyi yapışan, örtücülüğü yüksek, korozyon önleyici, hızlı kuruyan, kolay uygulanan koruyucu astardır.

**UYGULAMA ALANI :** İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile pastan arındırılır. Toz, gres ve yağlar solventle silinerek temizlenir.

#### Astarlama:

- Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanır.
- 20 veya 9 kısım Antipas, 1 kısım sentetik tiner ile inceltilir. (~%5-10)
- Yüzeyin durumuna göre tek ya da 2 kat uygulanabilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği sentetik tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ (25°C) :** Sert kuruması yaklaşık 24 saattir.

**ASTARLANABİLEN ALAN :** Elde edilmek istenen film kalınlığı ve koruyuculuğa bağlı olarak; 1 L ile 12-17 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 8-11 m<sup>2</sup> yüzey astarlanabilir.



### TEHLİKE

*Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.*

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.


Çevreye verilmesinden kaçınin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Pratik  
Sarıyat



%5-10  
Tiner ile  
inceltiniz



Karıştırınız



Emici Sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız




Kapağı  
sıkıca  
kapatınız



Fırça/Rulo ile  
uygulayınız




Yüzeyi  
temizleyiniz



5 – 35 °C  
Uygulayınız



Güneşten  
koruyunuz



Teknik  
Bültene  
bakınız



Sert kuruma:24 saat

### Üretilen Ambalajlar (kg)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		1*	3**	10***	20****

- \* 1 kg (0,62 L) ile 4 - 5,5 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.
- \*\* 3 kg (1,85 L) ile 12-16,5 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.
- \*\*\* 10 kg ( 6,2 L) ile 40 – 55 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.
- \*\*\*\* 20 kg (12,3 L) ile 80 – 110 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.

### **VİNYET**

KURŞUNSUZ

**TS 11651'e uygundur.**

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.