



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

G70 YOL ÇİZGİ BOYASI

TANIM : Sentetik reçine esaslı, mat görünümlü yol çizgi boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ : Yüksek aşınma direncine sahip, hızlı kuruyan, uygulandığı yüzeye iyi penetre olan, atmosfer koşullarına dayanıklı boyadır.

UYGULAMA ALANI : Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik kontrol çizgilerinin işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt yüzeye uygulanabilir. Betona uygulanması tavsiye edilmez.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Uygulamanın yapılacağı yol yüzeyi temiz, tozsuz, kuru olmalıdır.

Uygulama:

- Uygulama aletine bağlı olarak inceltmeden veya %5-10 arası yol çizgi tineri ile inceltilerek 1 doygun kat halinde uygulanır.

KURUMA SÜRESİ (25°C) : Yüzey kuruma 15 dakikadan daha azdır. Dip Kuruma maximum 45 Dakikadır.

BOYANABİLEN ALAN: Elde edilmek istenen kalınlığa ve yüzeyin emiciliğine göre 1 kg ile 1 m2 alan kaplanabilir (350 mikron kuru film kalınlığında)

PARLAMA NOKTASI: < 21°C



ÖNLEM İFADELERİ :

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P260 Buharını/spreyini solumayın.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280 Koruyucu eldiven/giysi/gözlük/maske kullanılmalıdır.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA : ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P501 İçeriği/kabı tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H225 Çok alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.


H315 Cilt tahrişine yol açar.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.


H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara yol açar

Aseton ve Toluen içerir.



Pratik
Sarfiyat



Gerekli durumda
ile inceltiniz




Karıştırınız



Rulo/havali
tabanca ile
uygulayınız



Kapağı
sıkıca
kapatınız



5-35°C
uygulayınız



Yüzeyi
temizleyiniz



Güneşten
koruyunuz



Dip:45 dak
Kuruma



Teknik bültene
bakınız

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
				15*	

* 15 L ile 23-25 m² alan boyanabilir.

TS EN 1871'e uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.